

Cocon

Pintura laca mate de origen vegetal



C.O.V.

Conforme a la Directiva 2004/421 CE

Categoría A /a: 30 g/L 2010

Este producto contiene un máximo de <1 g/L



Definición

Cocon BIOROX® es una pintura laca mate utilizada para un acabado cuidado en decoración interior. Dotada de una gran facilidad de aplicación, de un alto rendimiento y de un excelente poder opacificante y de relleno. Para todo tipo de soportes en interior.

Composición

Dispersión acuosa de aceite de vegetal, tiza, caolín, blanco de titanio, éteres de celulosa, secativos a base de hierro, agua.

Ventajas

Rica en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las normas medioambientales, en consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y de la eco construcción.

Fabricado en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente, participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Características técnicas

Blanco + 1.000 colores – Mate – Micro porosa – Lista para empleo – Interior – Resistente a la abrasión de líquidos – No provoca cargas electrostáticas – Rendimiento aproximado 12 a 14 m²/L – Seco al tacto en 1 h – Recubrible en 6 h – Secado final en 48/72 h – Endurecimiento total aproximado en 10 días – Densidad 1 L = 1.4 kg – Limpieza de útiles con agua limpia.

Características ecológicas

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin agentes de coalescencia – Sin agentes anti-piel – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Consejos de aplicación

- Remover bien antes de usar.
- Aplicación a brocha sintética o rodillo de microfibras (6 mm aspecto estirado o 9 mm aspecto más grueso), a pistola diluido entre 8 y 10% de agua y con airless diluido entre 5 y 8% de agua (boquillas 417: 0,43 mm o 415: 0,38 mm).
- Sobre paredes aplicar una mano de FINITIPRIM en impresión y dos manos de Cocon en acabado para un rendimiento óptimo.
- El material de aplicación debe estar siempre limpio y seco.
- Espesor recomendado, mínimo 50 micras, máximo 150 micras por capa.
- Aplicar entre 10 °C y 35 °C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
- Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%.
- Al no contener secativos, se aconseja dejar endurecer el producto durante varios días antes de poner en prueba.

Destino

- En interior sobre todos los soportes.
- Sobre superficies nuevas, lijar suavemente y quitar el polvo antes de la aplicación.
- Sobre soportes pintados previamente, fregar si fuera necesario, enjuagar bien y lijar antes de la aplicación.
- Sobre madera, DM Aplicar una mano previa de Imprimación multi soportes HARDPRIM para un rendimiento óptimo.
- Sobre hormigón o cemento, esperar 45 días y verificar que el pH sea inferior a 9 antes de pintar.
- Sobre metales ferrosos, no ferrosos y plásticos, aplicar una capa de imprimación apropiada antes de pintar.

Precauciones de uso

Evitar heladas.

Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases

Blanco: 1 L – 2,5 L – 5 L – 15 L