



## FICHA TÉCNICA DEL MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3.5 TIGRE-REVOCO

Fecha última  
actualización:  
27/07/2018  
Ed.1  
Página 1 de 5

### Mortero de Cal Hidráulica Natural TIGRE NHL-3.5 TIGRE-REVOCO



**TIGRE-REVOCO** es un mortero para revoco y enlucido categoría GP CS II W1 base Cal Hidráulica Natural NHL-3.5, Puzolana Natural y áridos cuidadosamente seleccionados. **TRANSPIRABLE, ANTIBACTERICIDA y MÁS SOSTENIBLE, TIGRE-REVOCO** es una buena solución en la restauración de patrimonio histórico y es ideal para la construcción de viviendas y espacios más saludables y confortables. Compatible con los materiales de construcción históricos, ya que contiene materias primas de la misma naturaleza. Las propiedades únicas de la Cal Hidráulica Natural NHL TIGRE en combinación con la Puzolana Natural, confieren al mortero una óptima **DURABILIDAD**, y una alta **RESISTENCIA QUÍMICA** al ataque por sulfatos y sales en general.

**PRESENTACIÓN:** Palet de 64 sacos de 20 Kg. de peso aprox.

**COLOR:** Blanco Marfil. Posibilidad de añadir color en función del pedido.

**OBTENCIÓN:** En Cemento Natural TIGRE, confeccionamos el mortero **TIGRE-REVOCO** a partir de nuestra **Cal Hidráulica Natural NHL-3.5**, **puzolana fina natural**, **áridos puros seleccionados** y aditivos específicos que mejoran la aplicación y la adherencia. Los áridos empleados son: árido silíceo, árido calcáreo y árido de mármol en distintas granulometrías, para garantizar una curva granulométrica constante y para poder ofrecer unas propiedades de aplicación muy específicas.



Cal Hidráulica  
Natural Certificada  
NHL-3.5

Puzolana  
fina Natural



Árido silíceo

Árido de  
mármol



Árido de  
carbonato de  
Calcio Natural

**CAMPO DE APLICACIÓN:** **TIGRE-REVOCO**, es un mortero tradicional higroscópico y muy permeable al vapor de agua, diseñado para trabajos de revoco y enlucido, para aplicar sobre cerramientos de ladrillo, piedra o tapiales tanto en interior como en exterior. Está especialmente indicado para obras donde se requiera el uso de materiales tradicionales, muy transpirables, de menor impacto medioambiental y de más durabilidad.



## FICHA TÉCNICA DEL MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3.5 TIGRE·REVOCO

Fecha última  
actualización:  
27/07/2018  
Ed.1  
Página 2 de 5

### Modo de empleo

**PREPARACIÓN:** En aplicación manual, mezclar el agua indicada en el envase de TIGRE·REVOCO. Amasar vertiendo el agua en un recipiente y añadiendo TIGRE·REVOCO gradualmente hasta conseguir un mortero homogéneo y sin grumos. Tiempo de mezcla entre 3 y 5 minutos. Es importante ajustar el agua correctamente, añadir más agua de la necesaria provocará que el mortero adquiera menor resistencia mecánica y facilitará la aparición de fisuras.

**APLICACIÓN:** Realizar una minuciosa limpieza del soporte para eliminar completamente residuos que puedan perjudicar la adhesión del producto tales como polvo, restos vegetales, antiguos paramentos no consolidados, sales intersticiales, etc. En caso de soportes antiguos, nivelar previamente el paramento con el mismo mortero y dejar endurecer para que la capa de aplicación sea lo más constante posible. Es indispensable humedecer previamente el soporte que se requiera revestir para garantizar una buena adherencia y un correcto curado del mortero.

Se puede aplicar manualmente o proyectado mediante revocadora automática. Para garantizar una correcta aplicación del producto, se recomienda un espesor de acabado de 3 cm. , con un máximo de 1,5 cm. por cada capa de producto. En aplicación manual, aplicar la primera capa directamente con la paleta, dejando una textura rugosa y aplicar la segunda capa cuando la primera esté ya endurecida. Permite obtener acabados variados: fratasado, raspado, bruñido, etc. El tiempo de utilización del producto una vez amasado es de aproximadamente 60 minutos. Rendimiento TIGRE·REVOCO  $\approx$  13 kg/m<sup>2</sup> por cm de espesor.

No aplicar el producto con fuertes vientos, con temperaturas inferiores a +5°C o superiores a +30°C ni cuando se prevean riesgos de heladas en las 48 horas próximas a la aplicación.

### Especificación de proyecto


Mortero de Cal Hidráulica Natural NHL-3.5 tipo TIGRE·REVOCO, transpirable categoría GP CS II W1 según los requerimientos de la norma EN 998/1, con árido de mármol y silíceo, con curva granulométrica 0-1,2mm. El coeficiente de difusión al vapor de agua será  $\mu < 6$ .



# FICHA TÉCNICA DEL MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3.5 **TIGRE-REVOCO**

Fecha última  
actualización:  
27/07/2018  
Ed.1  
Página 3 de 5

## Ilustración de aplicación general





# FICHA TÉCNICA DEL MORTERO DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3.5 TIGRE-REVOCO

Fecha última  
actualización:  
27/07/2018  
Ed.1  
Página 4 de 5

## La Cal Hidráulica Natural que TRANSPIRA

### Construcción a base de CEMENTO CONVENCIONAL



En una construcción levantada a base de cimento convencional, las paredes actúan como barrera al vapor de agua que evita que el edificio transpire y favorecen la creación de un clima de malestar pudiendo ser causa de varias enfermedades.

Además, la generación de humedad interior no puede ser eliminada fácilmente, dando lugar a condensaciones que pueden perjudicar gravemente la vida útil y salud del edificio.

### Construcción a base de CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL TIGRE




La permeabilidad al vapor de agua de la Cal Hidráulica Natural NHL TIGRE, facilita la transpiración del edificio, que favorece la creación de un clima interior de bienestar, más confortable y saludable que mejora la calidad de vida.

Además, gracias al efecto de secado de muros que genera la transpiración, se garantiza una menor conductividad del paramento que permite ahorros energéticos en calefacción y refrigeración muy significativos respecto la utilización de cementos convencionales.

### PRINCIPIO DE SECADO DEL MURO DE LOS MORTEROS TIGRE-MURO Y TIGRE-REVOCO

Los morteros **TIGRE-MURO** y **TIGRE-REVOCO**, fabricados a partir de la **Cal Hidráulica Natural certificada NHL TIGRE**, están diseñados para obtener una **estructura interna micro porosa** que facilita el paso de la humedad y la transforma en vapor de agua. Gracias a la **alta permeabilidad** del mortero, el vapor de agua es evacuado velozmente, produciendo el efecto de **secado del muro**.





**FICHA TÉCNICA DEL MORTERO  
DE CAL HIDRÁULICA NATURAL NHL-3.5  
TIGRE-REVOCO**

Fecha última  
actualización:  
27/07/2018  
Ed.1  
Página 5 de 5

**Datos Técnicos. Conforme EN 998-1:2016**

**"MORTEROS PARA REVOCO Y ENLUCIDO"**



1035

**Anna Carulla Bech (CEMENTO NATURAL TIGRE)**

Av. Guissona, 9  
25200 Cervera (Lleida) ESPAÑA

**17**

**EN 998-1:2016**

**MORTERO TIGRE-REVOCO TRANSPIRA**

Mortero de Cal Hidráulica Natural NHL-3.5 para revoco y enlucido diseñado para ser usado en restauración de patrimonio histórico, bioconstrucción y obra nueva, destinado a ser utilizado en el revoco y enlucido de elementos exteriores e interiores.

**CARACTERÍSTICA ESENCIAL**

**PRESTACIÓN**

Resistencia a compresión a 28 días	CS II
Coefficiente de difusión al vapor de agua	$\mu < 6$
Reacción al fuego	Clase A1
Absorción de agua	W1
Durabilidad (hielo-deshielo)	NPD

**Otras indicaciones**

**CONSERVACIÓN:** Conservar en lugar seco y preservado de la humedad -1 año -.

**ADVERTENCIA:** La información suministrada en esta ficha está basada en los datos que tenemos disponibles en la fecha de edición de la misma y es fruto de nuestros ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas.

Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución adecuadas y valorar en cada caso si es apropiado o no para el uso previsto, asumiendo toda responsabilidad que pueda derivar del empleo del producto.

Las informaciones expuestas en la presente ficha no pueden considerarse como exhaustivas. Solicitar la ficha de seguridad en caso de necesidad.